

Codice: 3F

Serenissima



ANTIINCRUSTANTE AUTOPULIMENTABLE DE LARGA DURACIÓN

Antiincrustante de larga duración y alta calidad con matriz hidrófila. Gracias a su alto contenido de sales de cobre, junto a los idóneos sinergizantes y a la particular formulación del vehículo, esta pintura garantiza un óptimo poder antivegetativo en todo tipo de condiciones. Siendo su vehículo de naturaleza hidrófila, al contacto con el agua aumenta su mojabilidad y el deslizamiento del casco en el agua. Es eficaz también en mares cálidos y en aguas mixtas. Teniendo una velocidad "controlada" de liberación de las sales antiincrustantes puede ser utilizada sobre barcos de media velocidad y barco de vela. No es idónea para cascos en aluminio. Se deben aplicar por lo menos 2 manos.

Características Técnicas

Tipo de producto	Monocomponente
Tipo de vehículo A	Copolimero sintético Resina Hidrogenata
Peso Específico kg/Lt (±0,05)	1,80-1,90 según el color
Residuo de secado (vol.) ±2	38%
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	12-15
Almacenamiento 10/30°C	12 meses en envases precintados

Datos de Aplicación

Aplicación	Brocha-Rodillo-Pistola
Brocha, Rodillo	Listos para usar o un máximo de 5% Diluyente 400
Pistola	10-15% disolvente 400
Seco al tacto	1-2 h (20°C)
Puesta en agua	Min 24-48 horas
Tiempo de Repintado	8-12 h (20°C)
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	40-50 microns manos
Rendimiento Teórico m2/Lt	8-10

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Cascos nuevos de hierro.

Sobre el hierro chorreado al grado 2,5-3 se aplica una mano de EPOZINC 2C, dejando secar 12-24 horas. En el caso que no fuera posible realizar el chorreado se aconseja someter el hierro a un proceso abrasivo hasta llegar al hierro vivo; limpiar la superficie y aplicar 1 mano de CROMOMINIO-AT, dejando secar 8-12 horas. Aplicar entonces 3 manos de SOLVER PRIMER con un intervalo de 24 horas entre las manos. Repintar con 2-3 manos de antiincrustante SERENISSIMA con un intervalo mínimo de 8 horas entre las manos.

Cascos nuevos de madera.

Aplicar una mano de CROMOMINIO-AT y dejar secar 8-12 horas. Aplicar 2 manos de SOLVER PRIMER con un intervalo de 24 horas entre las manos. A continuación 2-3 manos de antiincrustante SERENISSIMA con un intervalo mínimo de 8 horas entre las manos.

Cascos nuevos de fibra de vidrio o plástico.

Desengrasar con detergentes y agua y aclarar. Lijar ligeramente con papel de lija fino y quitar el polvo. Aplicar una mano de POLIFIBER PRIMER y después de 24 horas lijar con papel de lija fino. Aplicar entonces 2-3 manos de antiincrustante SERENISSIMA dejando pasar mínimo 8 horas entre las manos.

Cascos ya pintados.

Si la antigua pintura antiincrustante se encuentra en buenas condiciones, es compatible, y está bien fijada, aplicar 2-3 manos de SERENISSIMA tras un ligero lijado. En el caso en que no se conociera la naturaleza de la antigua antiincrustante,

Codice: 3F

Serenissima

comprobar su compatibilidad con SERENISSIMA realizando una prueba en una parte de la superficie: si aparecen burbujas, arrugas o grietas aplicar una mano de fondo intermedio SOLVER PRIMER para aislar la antigua capa de pintura.

Aplicar entonces 2-3 manos de antiincrustante SERENISSIMA con un intervalo mínimo de 8 horas entre las manos. (Se aconseja de todas formas eliminar por completo la pintura antiincrustante preexistente si ya han pasado 3-4 años)

(*) NOTA 1: Aplicación a Brocha. Se puede realizar la aplicación de la antiincrustante SERENISSIMA con movimientos longitudinales respecto a la línea de flotación; esperar mínimo 8 horas antes de aplicar la segunda mano de SERENISSIMA. Es aconsejable realizar una tercera mano de SERENISSIMA sobre toda la línea de flotación y sobre el timón.

NOTA: Este producto forma parte de la Línea Náutica Skipper's; para una información más detallada consultar también el ciclo completo de pintado para embarcaciones de Madera, Hierro, Aluminio o Fibra de Vidrio, disponible previa solicitud.

Colores



Colores: : NERO
Código de colores:: 3F5748



Colores: : AZZURRO
Código de colores:: 3F5795



Colores: : BLU SCURO
Código de colores:: 3F0766



Colores: : ROSSO OX
Código de colores:: 3F5745

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.

Recomendaciones

Codice: 3F

Serenissima

El período máximo de puesta en servicio del antiincrustante, después de la aplicación de la última capa, es de un mes; Con los mejores productos de la gama a base de óxido de cobre y previo acuerdo con nuestros. Personal técnico, el mismo puede extenderse hasta 3 meses, siempre que el casco esté protegido de la humedad, lluvia o agentes atmosféricos, con plástico o material similar.

Nota

Los valores indicados en esta fichas técnicas pueden variar ligeramente de una producción a otra. El producto aplicado no debe ponerse en contacto con agua, productos químicos ni someterse a esfuerzos mecánicos antes de completar la reticulación. El espesor de la película húmeda se refiere al producto no diluido. Con dilución, este valor aumentará. La información mencionada anteriormente es el resultado de pruebas de laboratorio precisas y experiencia práctica; sin embargo, dado que el producto se utiliza principalmente fuera del control del fabricante, este solo puede garantizar su calidad continua. La información contenida en este formulario puede estar sujeta a revisión por parte de la Compañía. Para aclaraciones, actualizaciones o más información, recomendamos contactar directamente al fabricante. Esto cancela y reemplaza a los anteriores.

Color

El color del antiincrustante después de la inmersión en agua, puede sufrir una ligera variación. Se pueden producir pequeñas diferencias de color entre diferentes lotes de producción: si es necesario, mezclarlos antes de la aplicación.