

Codice: 3E

Standard Plus

ANTIINCRUSTANTE AUTOPULIMENTABLE CON BASE COBRE



Antiincrustante autopulimntable formulada con sales de cobre, principalmente utilizada en barcos pesqueros y barcos de trabajo en general. Se aplica sobre todos tipo de cascos, excluyendo cascos de aluminio y aleaciones ligeras. Se aconseja la aplicación de mínimo 2 manos. Para barcos con velocidad hasta 30 nudos.

Caracteristicas Tecnicas

Tipo de producto	Monocomponente
Tipo de vehiculo A	Resinas naturales modificados
Peso Especifico kg/Lt (±0,05)	1,80-1,90 segun el color
Residuo de secado (vol.) ±2	42%
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	12
Almacenamiento 10/30°C	12 meses en envases precintados

Datos de Aplicacion

Aplicación	Brocha-Rodillo-Pistola
Brocha, Rodillo	Listos para usar o un máximo de 5% Diluyente 400
Pistola	10% disolvente 400
Seco al tacto	3-4 h (20°C)
Puesta en agua	Min 24-48 horas
Tiempo de Repintado	18-24 h (20°C)
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	50-60 microns manos
Rendimiento Teórico m2/Lt	10-12

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Cascos nuevos de hierro.

Sobre un chorreado al grado 2-2,5 se aplica una mano de EPOZINC 2C dejando secar 12-24 horas. Aplicar entonces 2-3 manos de EPOFOND AM/9 con un intervalo máximo de 24 horas entre ellas (min.6-8 horas), a continuación 2 manos de antiincrustante STANDARD PLUS con un intervalo de 18-24 horas entre las manos.

Cascos nuevos de madera

Aplicar una mano de CROMOMINIO-AT muy diluido. Seguir con dos manos de SOLVER PRIMER dejando pasar unas 24 horas entre las manos. Aplicar entonces 2 manos de antiincrustante STANDARD PLUS con un intervalo de 18-24 horas entre las manos.

Cascos nuevos de fibra de vidrio o plástico.

Desengrasar con detergentes y agua y aclarar. Lijar ligeramente con papel de lija fino y quitar el polvo. Aplicar una mano de POLIFIBER PRIMER y después de 24 horas lijar con papel de lija fino. Aplicar entonces 2 manos de antiincrustante STANDARD PLUS con un intervalo de 18-24 horas entre las manos.

Cascos ya pintados.

Si la antigua pintura antiincrustante se encuentra en buenas condiciones, es compatible, y está bien fijada, será suficiente aplicar una o dos manos de SOLVER PRIMER antes de repintar con 2 manos de antiincrustante STANDARD PLUS con un intervalo de 18-24 horas entre las manos.

Codice: 3E

Standard Plus

-Si la antigua antiincrustante no se encontrara en buenas condiciones, someter el soporte a un proceso abrasivo hasta llegar a nuevo eliminando con la espátula o cepillo los residuos de las antiguas pinturas y proceder entonces como está aconsejado para cascos nuevos.

Colores



Colores: : ROSSO OX
Código de colores:: 3E3922



Colores: : NERO
Código de colores:: 3E4240



Colores: : BLU UNIVERSO
Código de colores:: 3E5975



Colores: : AZZURRO
Código de colores:: 3E6199

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.

Recomendaciones

El período máximo de puesta en servicio del antiincrustante, después de la aplicación de la última capa, es de un mes; Con los mejores productos de la gama a base de óxido de cobre y previo acuerdo con nuestros. Personal técnico, el mismo puede extenderse hasta 3 meses, siempre que el casco esté protegido de la humedad, lluvia o agentes atmosféricos, con plástico o material similar.

Nota

Los valores indicados en esta fichas tecnicas pueden variar ligeramente de una producción a otra. El producto aplicado no debe ponerse en contacto con agua,

Codice: 3E

Standard Plus

productos químicos ni someterse a esfuerzos mecánicos antes de completar la reticulación. El espesor de la película húmeda se refiere al producto no diluido. Con dilución, este valor aumentará. La información mencionada anteriormente es el resultado de pruebas de laboratorio precisas y experiencia práctica; sin embargo, dado que el producto se utiliza principalmente fuera del control del fabricante, este solo puede garantizar su calidad continua. La información contenida en este formulario puede estar sujeta a revisión por parte de la Compañía. Para aclaraciones, actualizaciones o más información, recomendamos contactar directamente al fabricante. Esto cancela y reemplaza a los anteriores.

Color

El color del antiincrustante después de la inmersión en agua, puede sufrir una ligera variación. Se pueden producir pequeñas diferencias de color entre diferentes lotes de producción: si es necesario, mezclarlos antes de la aplicación.