

Codice: 8D0000

Diluyente 765



diluyente para productos epoxídicos bicomponentes (y para Unifiber primer)

Nuestros diluyentes están específicamente formulados y equilibrados para ser utilizados en conjunto con la gama de nuestros productos. Todos los productos comercializados por Aemme Colori deben ser diluidos necesariamente y exclusivamente con los diluyentes recomendados en las instrucciones indicadas en cada envase o en las fichas técnicas correspondientes. El uso de diluyentes distintos de los recomendados en nuestras instrucciones puede perjudicar el resultado de las aplicaciones. Nuestros diluyentes están formulados exclusivamente con disolventes de alta calidad.

Características Técnicas

Tipo de producto diluyente

Peso Específico kg/Lt (±0,05) 0.880

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.