

Codice: F40008

## Eviox Grigio

### IMPRIMACION DE FOSFATO DE ZINC

Imprimación sintética con fosfato de zinc de buen poder anticorrosivo, buena elasticidad y adherencia



#### Características Técnicas

<b>Tipo de producto</b>	Monocomponente
<b>Tipo de vehículo A</b>	Alquídico
<b>Peso Específico kg/lit (±0,05)</b>	1.330
<b>Viscosidad Ford ø8 20°C ±2</b>	10-11
<b>Almacenamiento 10/30°C</b>	18 meses en envases precintados

#### Datos de Aplicación

<b>Aplicación</b>	Brocha-Rodillo-Pistola
<b>Brocha, Rodillo</b>	Max 10% disolvente 107
<b>Pistola</b>	15-20% disolvente 900
<b>Seco al tacto</b>	3-4 h (20°C)
<b>Tiempo de Repintado</b>	12-24 h (20°C)
<b>Temperatura de Aplicación</b>	Entre +10c y +40c
<b>Humedad Relativa</b>	Menos de 80%
<b>Espesor Aconsejado</b>	30 microns manos
<b>Rendimiento Teórico m2/Lt</b>	10

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

#### Hierro nuevo.

Donde no sea posible el chorreado, preparar el soporte con cepillo mecánico o disco abrasivo. El soporte debe estar limpio, seco y bien desengrasado, sin rastro de óxido o de calamina. Quitar los residuos del cepillado. Limpiar la superficie con un paño empapado de Diluyente 107 o Diluyente 900. Aplicar 1 mano de fondo EVIOX GRIGIO "R" eventualmente por una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar con lo esmalte de acabado requerido.

#### Hierro ya pintado.

Si las antiguas pinturas no están perfectamente fijadas, se deben eliminar mecánicamente. Todos los rastros de óxido deberán ser eliminados con cepillo mecánico o disco abrasivo y lijadas con papel de lija medio (280-320). Limpiar la superficie con paño empapado con Diluyente 107 o Diluyente 900. Dejar secar bien. Aplicar 1 mano de fondo EVIOX GRIGIO "R" sobre las partes limpiadas. Aplicar eventualmente una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar con el esmalte de acabado requerido.

#### NOTA:

Este producto forma parte de la Línea Náutica Skipper's; para una información más detallada consultar también el ciclo completo de pintado para embarcaciones de Madera, Hierro, Aluminio o Fibra de Vidrio, disponible previa solicitud.

Codice: F40008

## Eviox Grigio

### Colores



Colores: : GRIGIO MINIO

Código de colores:: F40008

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

#### NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.