

Codice: 453909

## Interno Scafi

### ESMALTE PARA SENTINAS



Producto específicamente formulado para aplicaciones en el interior de barcos para la protección de superficies en madera, hierro y fibra de vidrio. Es una pintura con un tiempo de secado muy rápido y con excelente resistencia al agua de mar, aceites y carburantes en general. Se aconseja su uso para sentinas, cuarto motor y pavimentos de barcos. Se aconseja la aplicación por lo menos de dos manos de producto. Disponible en blanco y gris

#### Características Técnicas

<b>Tipo de producto</b>	Monocomponente
<b>Tipo de vehículo A</b>	Alquídico modificado
<b>Peso Específico kg/lt (±0,05)</b>	1.420
<b>Residuo de secado (vol.) ±2</b>	45%
<b>Viscosidad Ford ø8 20°C ±2</b>	14-16
<b>Almacenamiento 10/30°C</b>	18 meses en envases precintados

#### Datos de Aplicación

<b>Aplicación</b>	Brocha-Rodillo-Pistola
<b>Brocha, Rodillo</b>	5-10% disolvente 400
<b>Pistola</b>	10-30% disolvente 900
<b>Seco al tacto</b>	2 hours
<b>Tiempo de Repintado</b>	18-24 h (20°C)
<b>Temperatura de Aplicación</b>	Entre +10c y +40c
<b>Humedad Relativa</b>	Menos de 80%
<b>Espesor Aconsejado</b>	40-50 microns manos
<b>Rendimiento Teórico m<sup>2</sup>/Lt</b>	10/12

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

#### Hierro nuevo.

El soporte debe estar limpio, seco, desengrasado, sin rastro de óxido o calamina. Pre-tratar con una mano de antióxido idónea tipo CROMOMINIO-AT. Aplicar entonces 2 manos de ESMALTE INTERNO SCAFI gris o blanco, con un intervalo de 18-24 horas entre manos.

#### Madera nueva.

La madera debe estar bien limpia, seca, curada y tratada eventualmente con una mano de CROMOMINIO-AT diluido al 30-40%. Después de 12-24 horas aplicar dos manos de ESMALTE INTERNO SCAFI gris o blanco, con un intervalo de 18-24 horas entre manos.

#### Superficies ya pintadas:

- Si las antiguas pinturas no ofrecen una adecuada adhesión al soporte, se deberán eliminar mecánicamente. Limpiar bien la superficie y seguir entonces las instrucciones arriba indicadas para soportes nuevos.
- Si la superficie pintada se encuentra en buenas condiciones de adhesión y es necesario sólo reparar algunas partes sucias u opacas, limpiar y desengrasar bien la superficie y lijar con papel de lija medio-fino. Quitar el polvo y los residuos de lijado y aplicar 2 manos de ESMALTE INTERNO SCAFI gris o blanco, con un intervalo de 18-24 horas entre manos.

NOTA: Este producto forma parte de la Línea Náutica Skipper's; para una información más detallada consultar también el ciclo completo de pintado para embarcaciones de Madera, Hierro, Aluminio o Fibra de Vidrio, disponible previa solicitud.

Codice: 453909

## Interno Scafi

### Colores



Colores: : BIANCO

Código de colores:: 453909



Colores: : GRIGIO

Código de colores:: 454478

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

#### NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.