

Codice: 5W70-BZ70

Propshark

Pintura antiincrustante sin biocidas altamente resbaladiza



Pintura antiincrustante sin biocidas altamente resbaladiza, dotada de óptima dilatación, resistente a la erosión, dura y elástica. Se caracteriza de una elevada antiadherencia, que facilita la limpieza superficial, utilizada como capa de acabado en el sector náutico, reduce el ataque de incrustaciones marinas especialmente tanto duras como blandas, aconsejado para hélices que después de la turbulencia que genera la rotación ayuda a mantener la superficie limpia. Producto libre de biocida.

Características Técnicas

Almacenamiento min+10°C	18 meses en envases precintados
max+35°C	precintados
Tipo de producto	Bicomponente
Tipo de vehículo A	Poliacrilico
Tipo de vehículo B	Isocianado alifático
Código y color A	5W7062 Transparente
Código y color B	8Z7063 Transparente
Peso Específico kg/Lt (±0,05)	1,020 (A) / 0,990 (B)
Residuo de secado (vol.) ±2	40%
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	20+/-5 s
Almacenamiento +23°C (±2)	18 meses en envases precintados

Datos de Aplicación

Aplicación: para distribución	Pronto al uso
Aplicación: Pistola	Pronto al uso - max 10% Diluyente 203
Aplicación	Dilución
Mezcla A+B en volumen	100pp Sol. A + 50pp Sol.B
Mezcla A+B en peso	100pp Sol. A + 50pp Sol.B
Pot life A+B (20°C)	usar dentro de 2-3 horas
Temperatura Pot Life	20-30 minutos (20°C)
Brocha, Rodillo	pronto al uso
Pistola	10% max se serve
Seco al tacto	30 minutos (20c)
Tiempo de Repintado	a más tardar 1 hora para la segunda capa - después de lijar
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Espesor Aconsejado	40 micras por mano
Rendimiento Teórico m2/Lt	11-13 (= m2/Kg)

PREPARACION DEL SOPORTE Y CICLO DE APLICACIÓN

SopORTE:

Aluminio, aleaciones ligeras y otro tipo de superficies. El soporte debe necesariamente ser pretratado, desgastado y rugoso. Luego aplicar 1 capa de PROPSHARK del espesor adecuado. Es posible aplicar una segunda capa dentro de 1 hora después de la primera capa. después de 2 horas aplicar después del raspado, de lo contrario la adherencia podría verse comprometida.

Codice: 5W70-BZ70

Propshark

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.