

Codice: 2U3900

## Solver Primer



### CAPA DE FONDO INTERMEDIO MONOCOMPONENTE DE CLOROCAUCHO

Imprimación anticorrosiva o capa de fondo intermedia universal de clorocaucho con modificación fenólica, pigmentos anticorrosivos y aluminio. Aconsejado para todo tipo de barcos en ciclo tradicional o al clorocaucho, y principalmente como capa de sellado para todo tipo de antiincrustante, con gran resistencia a la climatología marina e industrial. Aplicación idónea para construcciones y estructuras de hierro expuestas a la climatología marina.

#### Características Técnicas

<b>Tipo de producto</b>	Monocomponente
<b>Tipo de vehículo A</b>	Clorocaucho-Alquídico
<b>Peso Específico kg/lit (±0,05)</b>	1.250
<b>Residuo de secado (vol.) ±2</b>	30%
<b>Viscosidad Ford ø8 20°C ±2</b>	20"
<b>Almacenamiento 10/30°C</b>	18 meses en envases precintados

#### Datos de Aplicación

<b>Aplicación</b>	Brocha-Rodillo-Pistola
<b>Brocha, Rodillo</b>	10-25% Disolvente 400
<b>Pistola</b>	15-30% Disolvente 400
<b>Seco al tacto</b>	2-3 h (20°C)
<b>Tiempo de Repintado</b>	mínimo 6 h (20°)
<b>Temperatura de Aplicación</b>	Entre +10c y +40c
<b>Humedad Relativa</b>	Menos de 80%
<b>Espesor Aconsejado</b>	60-70 microns por capa
<b>Rendimiento Teórico m2/Lt</b>	4-6

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

#### Hierro.

Sobre hierro chorreado en grado SA 2-2,5 se aplica una mano de EPOFOND AM-9 dejando secar 12-24 horas. En el caso que no fuera posible realizar el chorreado, se aconseja limpiar mecánicamente el hierro: limpiar la superficie y aplicar una mano de fondo tipo EVIOX CROMOMINIO y dejar secar durante 24 horas. Aplicar 1-2 manos de SOLVER PRIMER (con un intervalo de 24 horas entre ellas) y repintar con esmalte de acabado.

#### Cascos de los barcos.

Para acabados con antiincrustante en cascos de barcos, aplicar 2-3 manos de SOLVER PRIMER por encima de un fondo idóneo (con un intervalo de 24 horas entre cada una) y repintar con 2-3 manos de antiincrustante.


#### Obra muerta de los barcos.

Para la obra muerta de los barcos y construcciones externas en general, aplicar 2 manos de SOLVER PRIMER por encima de un fondo idóneo (con un intervalo de 24 horas entre cada una) y repintar con esmalte de acabado.

Codice: 2U3900

## Solver Primer

### Colores



Colores: : Giallo

Código de colores:: 2U3900

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

#### NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.