

Codice: F30242

Sottofondo Arancio Minio

IMPRIMACION PARA HIERRO Y MADERA

Imprimación y capa de fondo sintética, de buen poder anticorrosivo. Compuesto de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos. De buena elasticidad y adherencia.



Características Técnicas

Tipo de producto	Monocomponente
Tipo de vehículo A	Alquídico
Peso Específico kg/lit (±0,05)	1.550
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	14
Almacenamiento 10/30°C	18 meses en envases precintados

Datos de Aplicación

Aplicación	Brocha-Rodillo-Pistola
Brocha, Rodillo	10-15% disolvente 107
Pistola	15-25% disolvente 900
Seco al tacto	3-4 h (20°C)
Tiempo de Repintado	24 h (20°C)
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	40 microns manos
Rendimiento Teórico m2/Lt	9

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Hierro nuevo.

Donde no sea posible el chorreado, preparar el soporte con cepillo mecánico o disco abrasivo. El soporte debe estar limpio, seco y bien desengrasado, sin rastro de óxido o de calamina. Quitar los residuos del cepillado. Limpiar la superficie con un paño empapado de Diluyente 107 o Diluyente 900. Aplicar 1 mano de fond SOTTOFONDO ARANCIO MINIO eventualmente por una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar con lo esmalte de acabado requerido.

Hierro ya pintado.

Si las antiguas pinturas no están perfectamente fijadas, se deben eliminar mecánicamente. Todos los rastros de óxido deberán ser eliminados con cepillo mecánico o disco abrasivo y lijadas con papel de lija medio (280-320). Limpiar la superficie con paño empapado con Diluyente 107 o Diluyente 900. Dejar secar bien. Aplicar 1 mano de fondo SOTTOFONDO ARANCIO MINIO sobre las partes limpiadas. Aplicar eventualmente una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar con el esmalte de acabado requerido.


NOTA:

Este producto forma parte de la Línea Náutica Skipper's; para una información más detallada consultar también el ciclo completo de pintado para embarcaciones de Madera, Hierro, Aluminio o Fibra de Vidrio, disponible previa solicitud.

Codice: F30242

Sottofondo Arancio Minio

Colores



Colores: : ARANCIO

SOTTOF.MIN

Código de colores:: F30242

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.