

Codice: 4SNA00

Sottofondo Nautica

CAPAS DE FONDO BLANCA MONOCOMPONENTE PARA HIERRO Y MADERA



Capas de fondo monocomponente con base alquídica especial para náutica, especialmente indicado para superficies en hierro y madera expuestas a la climatología marina. Empleado para la preparación de superestructuras de barcos, es repintable con acabado monocomponente (Esmalte Topkapi).

Características Técnicas

Tipo de producto	Monocomponente
Tipo de vehículo A	Alquídico
Código y color A	4SN.Bianco
Peso Específico kg/Lt (±0,05)	1.500
Residuo de secado (vol.) ±2	46%
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	16
Almacenamiento 10/30°C	18 meses en envases precintados

Datos de Aplicación

Aplicación	Brocha-Rodillo-Pistola
Brocha, Rodillo	10-20% Disolvente 107
Pistola	20-30% Disolvente 900
Seco al tacto	3-4 h (20°C)
Tiempo de Repintado	18-24 h (20°C)
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	40-50 microns manos
Rendimiento Teórico m²/Lt	9-10 (5-6 m ² /kg)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Hierro nuevo.

Chorrear y tratar con EPOFOND AM/9 primer. Si fuera necesario enmasillar con Masilla Poliéster POLISTUK. Lijar con papel de lija medio y aplicar por lo menos 2 manos de SOTTOFONDO NAUTICA dejando pasar unas 16-24 horas entre las dos manos. Seguir con un ligero lijado con papel de lija fino y repintar con esmalte de acabado monocomponente tipo TOPKAPI.

Hierro zincado, Aluminio y Aleaciones ligeras. Desengrasar la superficie con DILUENTE 765 y aplicar una mano de EPOFOND AM/9. Esperar 24 horas antes de lijar y aplicar una mano de SOTTOFONDO NAUTICA. Lijar con papel de lija fino y repintar con esmalte de acabado monocomponente tipo TOPKAPI.

Madera nueva.

Aplicar una mano de CROMOMINIO-AT diluido 30-35% con Diluyente 107. Dejar secar 8-12 horas y después haber lijado aplicar 2 manos de SOTTOFONDO NAUTICA dejando un intervalo de 16-24 horas entre las manos Lijar con papel de lija fino y repintar con esmalte de acabado monocomponente tipo TOPKAPI.

Madera ya pintada.

Desengrasar la superficie y eliminar todo el polvo. Aplicar 2 manos de SOTTOFONDO NAUTICA esperando 16-24 horas entre las dos manos. Lijar con papel de lija fino y repintar con esmalte de acabado monocomponente tipo TOPKAPI.

Codice: 4SNA00

Sottofondo Nautica

Colores



Colores: : BIANCO

Código de colores:: 4SNA00

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.