

Codice: 6Z0000

Superwind Lucida

BARNIZ PROFESIONAL BRILLANTE MONOCOMPONENTE PARA BARCOS

Barniz tradicional uretanado dotado de optimo poder nivelante, brillo y resistencia al ambiente marino. Aconsejado para obtener un acabado brillante para barcos en madera, puertas, ventanas y revestimientos en madera en general.



Características Técnicas

Tipo de producto	Monocomponente
Tipo de vehiculo A	Uretánico-modificado
Peso Específico kg/lit (±0,05)	0,930
Residuo de secado (vol.) ±2	57%
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	120-130
Almacenamiento 10/30°C	18 meses en envases precintados
Viscosita ford	120-130 sec

Datos de Aplicación

Aplicación	Brocha-Rodillo-Pistola
Brocha, Rodillo	10-15% disolvente 107 o 0109
Pistola	10-20% disolvente 900
Seco al tacto	6-8 h
Tiempo de Repintado	24 h
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	40 microns manos
Rendimiento Teórico m2/Lt	12-13

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Madera nueva.

La superficie debe estar limpia, seca, lijada y libre de polvo. Aplicar una primera mano de STARWIND LUCIDA con mayor dilución (50-70% ó más según la absorción del soporte) para lograr una buena impregnación de la madera.

(En alternativa, para conseguir una buena impregnación, se puede aplicar una mano de barniz bicomponente POLIGLASS diluida al 50-100% con DILUENTE 203 ? según la absorción - prestando atención en dejar el poro de la madera abierto para permitir una sucesiva mano de STARWIND LUCIDA).

Repintar con 4-5 manos de STARWIND LUCIDA para obtener un acabado brillante de prestigio, respetando los intervalos entre las manos.

Madera ya pintada.

Si las antiguas pinturas no ofrecen una adecuada adhesión al soporte, se deberán eliminar mecánicamente. Limpiar bien la superficie y seguir entonces las instrucciones arriba indicadas para soportes nuevos.

Si la superficie pintada se encuentra buenas condiciones de adhesión y es necesario sólo reparar algunas partes sucias o matizadas con el tiempo, limpiar y desengrasar bien la superficie y lijar con papel de lija medio-fino.

Quitar el polvo y los residuos de lijado y aplicar 2-3 manos de STARWIND LUCIDA para obtener un acabado brillante de prestigio, respetando los tiempos de repintado entre manos.

Codice: 6Z0000

Superwind Lucida

Colores



Colores: : TRASPARENTE

Código de colores:: 6Z0000

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.