

Codice: 6ZA

## Superwind Satinata

barniz monocomponente satinado

Barniz satinado tradicional, uretanado dotado de óptimo poder nivelante, brillo y resistencia al ambiente marino. Aconsejado para obtener un acabado brillante para barcos en madera, puertas, ventanas y revestimientos en madera en general.



### Características Técnicas

<b>Tipo de producto</b>	Monocomponente
<b>Tipo de vehículo A</b>	Uretánico-modificado
<b>Peso Específico kg/lit (±0,05)</b>	0,973
<b>Residuo de secado (vol.) ±2</b>	56%
<b>Viscosidad Ford ø8 20°C ±2</b>	18-20 sec.
<b>Almacenamiento +23°C (±2)</b>	30 meses en envases precintados

### Datos de Aplicación

<b>Aplicación</b>	Brocha-Rodillo-Pistola
<b>Brocha, Rodillo</b>	10-15% Diluyente 107 o 109
<b>Pistola</b>	10-20% Diluyente 900
<b>Seco al tacto</b>	6-8 h
<b>Tiempo de Repintado</b>	24 h
<b>Temperatura de Aplicación</b>	Entre +10c y +40c
<b>Humedad Relativa</b>	Menos de 80%
<b>Espesor Aconsejado</b>	40 microns por capa
<b>Rendimiento Teórico m<sup>2</sup>/Lt</b>	12-13

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

#### Madera nueva.

La superficie debe estar limpia, seca, lijada y libre de polvo. Aplicar una primera mano de SUPERWIND LUCIDA (Cod.6Z0000) con mayor dilución (50-70% o más según la absorción del soporte) para lograr una buena impregnación de la madera. (En alternativa, para conseguir una buena impregnación, se puede aplicar una mano de barniz bicomponente POLIGLASS diluida al 50-100% con DILUENTE 203, según la absorción, prestando atención en dejar el poro de la madera abierto para permitir una sucesiva mano de SUPERWIND LUCIDA (Cod.6Z0000).Repintar con 4-5 manos de SUPERWIND LUCIDA (Cod.6Z0000) para obtener un acabado brillante de prestigio, respetando los intervalos entre las manos. No exceder el espesor aconsejado en cada mano. Aplicar a este punto 1-2 manos de SUPERWIND SATINATA para obtener un acabado aterciopelado de prestigio.

#### Madera ya pintada.


Si las antiguas pinturas no ofrecen una adecuada adhesión al soporte, se deberán eliminar mecánicamente. Limpiar bien la superficie y seguir entonces las instrucciones arriba indicadas para soportes nuevos.

Si la superficie pintada se encuentra buenas condiciones de adhesión y es necesario sólo reparar algunas partes sucias o matizadas con el tiempo, limpiar y desengrasar bien la superficie y lijar con papel de lija medio-fino. Quitar el polvo y los residuos de lijado y aplicar 2-3 manos de SUPERWIND SATINATA para obtener un acabado aterciopelado de prestigio.

Codice: 6ZA

# Superwind Satinata

## Colores



Colores: : TRASPARENTE

Código de colores:: 6ZA0000

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

### NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.